



Jan. 2022 Version

BestCem 401

Phụ gia tăng cường độ xi măng

Mô tả

BestCem 401 là một hỗn hợp bao gồm các Amine và các thành phần hữu cơ chứa các nhóm chức đặc biệt. Sự kết hợp hoàn hảo các nhóm chức năng giúp cải thiện đáng kể chất lượng xi măng Poóc-lăng, đặc biệt phù hợp với xi măng hỗn hợp.

Ứng dụng:

BestCem 401 được thiết kế đặc biệt nhằm cải thiện cường độ xi măng, hiệu quả cho cả xi măng Poóc-lăng thông thường và xi măng Poóc-lăng hỗn hợp. Phù hợp với các hệ thống nghiền khác nhau.

Ưu điểm:

BestCem 401 có những ưu điểm nổi bật như sau:

- Thúc đẩy quá trình thủy hóa xi măng xảy ra triệt để nên cải thiện đáng kể cường độ sớm và cường độ trễ của xi măng.
- Tăng năng suất máy nghiền đến 10% với cùng độ mịn xi măng.
- Cải thiện hình dạng và độ phân bố cỡ hạt xi măng thành phẩm.
- Không làm tăng lượng nước tiêu chuẩn của vữa xi măng.
- Giảm chi phí trên mỗi tấn xi măng thành phẩm nhờ thay thế clinker bằng các nguyên liệu có chi phí thấp hơn
- Không độc hại, thân thiện môi trường.

Kiểm nghiệm:

Các kết quả thí nghiệm cho thấy sản phẩm phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu Việt Nam.

Thông số kỹ thuật:**Dạng tồn tại/ Màu sắc:**

Chất lỏng nhớt, màu vàng nhạt.

Thành phần hóa học:

Hỗn hợp amine và các nhóm chức

Tỷ trọng:

1,05 ± 0,02 @ 25°C

pH:

11.5 ± 1.0 @ 25°C

Điều kiện bảo quản:

Nơi thoáng mát, khô ráo, tránh sương giá.

Thời gian lưu trữ:

12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện thùng chưa khai.

Đóng gói:

210 kg/phuy; 1.100 kg/thùng hoặc theo yêu cầu.

Liều lượng sử dụng:

0,03 ÷ 0,06 % khối lượng xi măng (tùy thuộc vào độ mịn xi măng, loại xi măng, thành phần khoáng clinker, hệ thống thiết bị nghiền...)

Liều lượng điển hình:

0,035 %. Tuy nhiên, cần tiến hành thử nghiệm trước để chọn tỷ lệ tối ưu cho từng mục đích sử dụng.

PHỤ GIA & HÓA CHẤT XÂY DỰNG BESTMIX® CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES
PHỤ GIA SẴN TÙNG, XI MĂNG, HÓA CHẤT CHỐNG THẤM, VỮA NỐT NỐT KHÔNG CO NỐT, NẾM SẴN, KẾT NỐI, THAM BỊT, SỬA CHỮA, BẢO VỆ QUẢN THIÊN, * CEMENT AD - CONCRETE ADMIXTURE, WATERPROOFING, GROUTING, FLOORING, SEALING, REPAIRING, PROTECTING, FINISHING

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:
Lot 01, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,
Tân Uyên Town, Bình Dương Province,
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Email: info@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 1:
378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3810 7985 (7996, 7997)
Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 2:
23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG OFFICE:
989 Le Hong Phong Street,
Phuoc Long Ward, Nha Trang City
Tel: 090 545 3579
Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:
478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:
TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,
Hoang Mai District, Ha Noi City
Tel: (024) 3200 8234
Email: bm5@bestmix.com.vn

